Mise à jour le 10-10-2023

LAC 901 DW

Fiche technique

Applications : Citernes souples

Remarques : Testé et certifié conforme aux exigences des règlements : 10/2011, 1245/2020 et 1935/2004 de la Commission européenne, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à un usage répété en contact avec l'eau potable.

Face grise exposée au contact alimentaire.

Caractéristiques	Valeurs Chaîne	Valeurs Trame	Unités	Normes
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	900		g/m²	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	200	ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	60	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Résistance au poinçonnement	9		kN	NF EN 12236
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.