

LAC 920 SL

Ficha técnica

Uso recomendado : Hangares

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	900		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	

Resistencia del tejido

Comments	TYPE II			
Resistencia a la rotura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-35		°C	NF EN 1876-1
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Resistencia al fuego	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

