Mise à jour le 28-02-2024

LAC 950 CTM

Fiche technique

Applications : Couvertures de fosses à lisier, Citernes souples

Caractéristiques	Valeurs Chaîne	Valeurs Trame	Unités	Normes
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	950		g/m²	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	200	ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	60	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Résistance au poinçonnement	8		kN	NF EN 12236
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)

SYSTEM LOWICK

FINITION CLEANGARD

RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001=ISO 14001

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.