

LAC 950 SLF

Ficha técnica

Uso recomendado : Arquitectura Textil

Comentarios : Esto no es un producto estándar, previa solicitud

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	PVDF lacquer both sides			
Peso	950		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	55	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-40		°C	NF EN 1876-1
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

