

LAC 640

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Schutzplanen für den Agrarbereich, Schutzüberzug, Gepäckplane, Container Abdeckplanen

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trärgewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	640		g/m ²	ISO 3801
Breiten	150 250 250 300 300 320 320		cm	
Schnittlängen	60 60 250 60 250 60 250		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

