

LAC 680

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : LKW-Abdeckung

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	680		g/m ²	ISO 3801
Breiten	250 250 300 300 320 320		cm	
Schnittlängen	60 250 60 250 60 250		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

