

# LAC 900 FT

## Технические условия

Рекомендованное использование : Гибкие цистерны, Водохранилище

Comments : Этот продукт не соответствует требованиям европейских правил UE-п ° 10/2011

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основа	Уток			
<b>Общие характеристики</b>					
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den				
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон				
Лак	Cleangard с двух сторон				
Вес	900			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	300	cm	
Длина рулона	30	60	200	ml	

## Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	400	400		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	60	50		daN	DIN 53.363
Адгезия	10			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Устойчивость к прорезам	8			kN	NF EN 12236
Минимальный температурный режим	-30			°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70			°C	[24h]
Общая миграция (MG2 - вода)	< 10			mg/dm <sup>2</sup>	NF EN 1186-1 & 3
Огнестойкость	< 100			mm/min	DIN 75 200





## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

