Stand 12-05-2025

LAC 900

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Schutzplanen für den Agrarbereich, LKW-Vorhänge, Container Abdeckplanen, Flexible Rolltoren

Comments : Entspricht : EN 12641-2

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	900		g/m²	ISO 3801
Breiten	300 300 300 320 320 320		cm	
Schnittlängen	30 60 200 30 60 200		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Durchstossfestigkeit	8		kN	NF EN 12236
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.