

# LAC 920

## Ficha técnica

Uso recomendado : Hangares

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso		900	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	

## Resistencia del tejido

Comments	TYPE II			
Resistencia a la rotura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia		10	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío		-40	°C	NF EN 1876-1
Resistencia al calor		70	°C	(24h)
		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837
Resistencia al fuego		B-s2-d0		Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701		NFPA 701
		CSFM Title19		CSFM Title 19

SYSTEM LOWICK

FINITION CLEANGARD



RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

