

LAC 950 CTM

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Gübre çukuru örtüsü, Esnek Depo

Comments :

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	950		g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	200	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	8		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK**FINITION**
CLEANGARD**RESOURCE** **REACH**
COMPLIANCE**MADE IN**
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

