Actualizada 27-05-2026

# LAC 950 SLF

## Ficha técnica

Uso recomendado : Arquitectura Textil

Comentarios : Esto no es un producto estándar, previa solicitud

| Características | Valores | | Unidades | Normas |
|---|---|---|---|---|
| | Urdimbre | Trama | | |
| **Características generales** | | | | |
| Soporte | 1100 dTex PES HT<br>990 den | | | |
| Revestimiento | PVC Lowick coating both side | | | |
| Acabado | PVDF lacquer both sides | | | |
| Peso | 950 | | g/m² | ISO 3801 |
| Anchos | 300 | 300 | cm | |
| Longitudes de corte | 60 | 200 | ml | |
| **Resistencia del tejido** | | | | |
| Resistencia a la rotura | 400 | 400 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Resistencia al desgarro | 55 | 50 | daN | EN 17679 / DIN 53363 |
| Adherencia | 12 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Alargamiento bajo carga | <1 | <2 | % | NF EN 15619 |
| Deformación residual | <0.4 | <0.8 | % | NF EN 15619 |
| Resistencia al frío | -40 | | °C | NF EN 1876-1 |
| Resistencia al calor | 70 | | °C | (24h) |
| Resistencia al fuego | M2 | | | NF P 92 503 |
| | B1 | | | DIN 4102 |
| | BS | | | BS 7837 |
| | B-s2-d0 | | | Euroclasses EN 13501-1 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |


**SAINT CLAIR TEXTILES**

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com



*Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.*