Lacopac

Ficha técnica

Uso recomendado : Grafica en punto de venta, Señalización, Displays interior

Range:

Stampa: digital inkjet printing

Impresión : Both side

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores				Unidades	Normas
	Urdimbre			Trama	Unidades	NOTITIES
Características ger	erale	S				
Espesor	0.49				mm	ISO 5084
Soporte	550 dTex PES HT 495 den					
Revestimiento	PVC Lowick coating both side					
Acabado	Inkjet lacquer both side					
Peso			680		g/m²	ISO 3801
Translucidez			0		%	XPT 54199
Anchos	102	137	310		cm	
Longitudes de corte	30	30	60		ml	
Resistencia del teji	ido					
Resistencia a la rotura		180		150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro		20		20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia			7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío			-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor			70		°C	(24h)
Resistencia al fuego			M2			NF P 92 503
			B1			DIN 4102
			B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
		1	NFPA 70°	1		NFPA 701













SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

