Lacopac

Технические условия

Рекомендованное использование : POS-материалы, Вывески, Информационные баннеры

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Both side

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основа		Уток		
Общие характеристики					
Толщина		0.49		mm	ISO 5084
Базовое полотно	550 dTex PES HT 495 den				
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон				
Лак	Inkjet лак с двух сторон				
Вес		680		g/m²	ISO 3801
Транслюцентность		0		%	XPT 54199
Ширина ткани	102	137	310	cm	
Длина рулона	30	30	60	ml	
Прочность ткани					
Предел прочности на разрыв	180		150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	20		20	daN	DIN 53.363
Адгезия		7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим		-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим		70		°C	(24h)
Огнестойкость		M2			NF P 92 503
		B1			DIN 4102
		B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701			NFPA 701

NO CURLING

SYSTEM LOWICK

RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001=ISO 14001

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.