

Lacopac

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : P.O.S, Yönlendirme tabelaları, Sarkan posterler

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Both side

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler			Birimler	Standartlar
	Çözgü		Atkı		
Genel hususiyeti					
Kalınlık	0.49			mm	ISO 5084
Taban kumaş	550 dTex PES HT 495 den				
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı				
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer both side				
Ağırlık	680			g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	0			%	XPT 54199
Enleri	102	137	310	cm	
Parça boyları	30	30	60	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	180	150		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	20	20		daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	7			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30			°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70			°C	(24h)
		M2			NF P 92 503
		B1			DIN 4102
Ateşe dayanıklılık		B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

