

O-MESH 40 L

Технические условия

Рекомендованное использование : Protection solaire, Ветрозащита, Grille protection façade, Сетки, Sun Protection for ZIP Systems

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ			
Лак	Двухсторонний лак			
Вес		470	g/m ²	ISO 3801
Ветровая эффективность		72	%	XP G39-100-3
Фактор визуальной проницаемости		35	%	
Ширина ткани	305	305	cm	
Длина рулона	30	60	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	45	50	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
		M2		NF P 92 503
Огнестойкость	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

