

# OPTIMESH

## Ficha técnica

Uso recomendado : Para cubrir edificios, Fondos de escaparates

Range : Mesh

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

### Características generales

Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Espesor	0.45		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Inkjet lacquer both side			
Peso	330		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Porosidad	20		%	
Anchos	320		cm	
Longitudes de corte	60		ml	

### Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	35	35	daN	DIN 53.363
Adherencia	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M1			NF P 92 503
	B1 en cours			DIN 4102
	BS			BS 7837

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

