

OPTIMESH

Karta techniczna

Zalecane użycie : Ostona rusztowań, Tła witryn

Gama : Mesh

Strona do zadruku : Zadruk jednostronny

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Grubość	0.45		mm	ISO 5084
Powtoka	PCV			
Wykończenie	obustronny druk, lakier			
Ciężar	330		g/m ²	ISO 3801
Porowatość	20		%	
Szerokości	320		cm	
Nawoje rolek	60		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	35	daN	DIN 53.363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
Odporność na ogień	M1			NF P 92 503
	B1 en cours			DIN 4102
	BS			BS 7837





SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

