Updated 08-09-2023

Optika Print

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Allest. decorativi impalcature, Sfondo finestre

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori Ordito	Valori Trame	Unità	Normative
Caratteristiche generali				
Spessore	0.45		mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC			
Finizione	Inkjet lacquer both side			
Peso	300		g/m²	ISO 3801
Porosità	19.5		%	
Altezze	320		cm	
Lunghezza di taglio	50		ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	140	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	30	30	daN	DIN 53.363
Aderenza	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	M1			NF P 92 503

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.