

Optika Print

Karta techniczna

Zalecane użycie : Ostrona rusztowań, Tła witryn

Gama :

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk jednostronny

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex



RESOURCE



Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.45		mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	obustronny druk, lakier			
Ciężar	300		g/m ²	ISO 3801
Porowatość	19.5		%	
Szerokości			cm	
Nawoje rolek			mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	140	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	30	30	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
Trudno zapalność	M1			NF P 92 503

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

