R580

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Nastro di rinforzo

Caratteristiche	Valori		11=:12	Nameative
	Ordito	Trame	Unità	Normative
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PE 990 den	S HT		
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	580		g/m²	ISO 3801
Altezze	250		cm	
Lunghezza di taglio	125		ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	30	25	daN	DIN 53.363
Aderenza	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)













SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour Tel. (+33) 04 74 83 51 00 Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

