

RT360M1

Karta techniczna

Zalecane użycie : Kurtyny działowe

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100/550 dTex PES HT 990/495 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	MAT lacquer			
Ciężar	385		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	300		cm	
Nawoje rolek	60		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	270	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	50	33	daN	DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Waterproof	>0.6		bar	NF EN 20811
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Odporność na ogień	M1			NF P 92 503
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

