

SUNVIEW 05

Fiche technique

Applications : Protection solaire

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	550 dTex PES HT			
	495 den			
Enduction	PVC			
Poids	375		g/m²	ISO 3801
Epaisseur	0.44		mm	ISO 5084
Coefficient d'ouverture	5.5		%	
Efficacité au vent	92		%	XP G39-100-3
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	250	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	T2			NF EN 14115

SAINT CLAIR
TEXTILES

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

FINITION  SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX

 **REACH**
COMPLIANCE

 **MADE IN**
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

