

SUNVIEW 12

Ficha técnica

Uso recomendado : Protección solar, Toldos verticales exteropres a medida

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC			
Peso	390		g/m ²	ISO 3801
Espesor	0.55		mm	ISO 5084
Indice de apertura	12		%	
Eficacia contra el viento	92		%	XP G39-100-3
Anchos	300		cm	
Longitudes de corte	30		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	65	50	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

