Sunblock

Технические условия

Рекомендованное использование : Перголы, Террасные маркизы, Глэмкинг, Парусные маркизы, Шатры

Comments : 100% opaque

Nous consulter pour les conditions de garantie.

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	850		g/m²	ISO 3801
Ширина ткани	250 250 300 300 300		cm	
Длина рулона	60 250 30 60 250		ml	
Прочность ткани				
Предел прочности на разрыв	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<2	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	T2 [white]			NF EN 14115
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.