

TEXTURA PLUS

Technical sheet

권장용도 : 소형구조물, 세일쉐이드, Stores banne

: Printable fabric

Characteristics	Values		Units	Standards
	Warp	Weft		

일반적 특성

중량	360		g/m ²	ISO 3801
두께	0.33		mm	ISO 5084
기본 직물	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
코팅	PVC			
마감	Inkjet lacquer both side			
Width	250		cm	
Roll length	60		ml	

직물 저항성

인장강도	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
인열강도	12	22	daN	EN 17679 / DIN 53363
접착도	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
내한성	-40		°C	NF EN 1876-1
내열성	70		°C	(100h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

☒ **REACH**
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

