

TEXTURA PLUS

Ficha técnica

Uso recomendado : Carpas desmontables, Tensados vela, Toldo de brazo invisible

Comentarios : Printable fabric

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Peso	360		g/m ²	ISO 3801
Espesor	0.33		mm	ISO 5084
Soporte	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Revestimiento	PVC			
Acabado	Inkjet lacquer both side			
Anchos	250		cm	
Longitudes de corte	60		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	12	22	daN	DIN 53.363
Adherencia	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-40		°C	NF EN 1876-1
Warm resistance	70		°C	(100h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

