

TEXTURA PLUS

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Küçük yapılar, Yarasa güneşlik, Mafsallı tente

Comments : Printable fabric

| Özellikler | Değerler | | Birimler | Standartlar |
|-------------------------|--|------|------------------|-------------|
| | Çözgü | Atkı | | |
| Genel hususiyeti | | | | |
| Ağırlık | 360 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Kalınlık | 0.33 | | mm | ISO 5084 |
| Taban kumaş | 2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den | | | |
| Kaplama | PVC | | | |
| Yüzey Kaplaması | Inkjet lacquer both side | | | |
| Enleri | 250 | | cm | |
| Parça boyları | 60 | | ml | |

Kumaş direnci

| | | | | |
|----------------------|----------|-----|---------|----------------------|
| Gerilme direnci | 150 | 190 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Yırtılmazlık direnci | 12 | 22 | daN | EN 17679 / DIN 53363 |
| Yapışma kuvveti | 5 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Soğuk direnci | -40 | | °C | NF EN 1876-1 |
| Sıcak direnci | 70 | | °C | (100h) |
| | M2 | | | NF P 92 503 |
| Ateşe dayanıklılık | BS | | | BS 7837 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |

SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

