

TEXTURA

Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Żagiel zaciemniający, Markizy składane

Uwagi : Tkanina z możliwością zadruku

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Grubość		0.33	mm	ISO 5084
Powtoka	PCV			
Wykończenie	obustronny druk, lakier satynowy			
Ciężar		360	g/m ²	ISO 3801
Szerokości	320	320	cm	
Nawoje rolek	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	12	22	daN	DIN 53.363
Przyczepność	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(100h)
Odporność na ogień		M2		NF P 92 503
		BS		BS 7837
		NFPA 701		NFPA 701



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

