

# Topcare

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Liegeplatz- oder Überwinterungsabdeckung, Windenabdeckung,  
Steuerhausabdeckung, Möbelabdeckung

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Materialdicke	0.3		mm	ISO 5084
Trägergewebe	280 dTex PES HT 252 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	310		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breiten	150	150 300 300	cm	
Schnittlängen	30	60 30 60	ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	14	12	daN	DIN 53.363
Haftung	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

