

Unilac

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Gepäckplane, Schutzplanen für den Agrarbereich, Container Abdeckplanen, Schutzüberzug

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trärgewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet einseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht		540	g/m ²	ISO 3801
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	60	250	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit		-30	°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit		70	°C	(24h)
Brandklasse		< 100	mm/min	DIN 75 200








SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

