

Unilac

Технические условия

Рекомендованное использование : Прицепы, Ткани для сельского хозяйства, Верхние крыши, Укрывные материалы

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с одной стороны			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес		540	g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	250	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

