

WINDTEX 70

Ficha técnica

Uso recomendado : Cortaviento, Malla sombreadora, Over top covers

Características	Valores			Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama			
Características generales					
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den				
Revestimiento	PVC Lowick coating both side				
Acabado	2 sides lacquered				
Peso	460			g/m ²	ISO 3801
Eficacia contra el viento	72			%	XP G39-100-3
Coefficiente multiplicador	1.4				
Porosidad	36			%	
Anchos	305	305	305	cm	
Longitudes de corte	30	60	250	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	45	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

