Дополнение 12-05-2025

WINDTEX 70

Технические условия

Рекомендованное использование : Ветрозащита, Сетки, Верхние крыши

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основа		Уток		
Общие характеристики					
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den				
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон				
Лак	Двухсторонний лак				
Вес			460	g/m²	ISO 3801
Ветровая эффективность			72	%	XP G39-100-3
Коэффициент умножения	1.4				
Пористость			36	%	
Ширина ткани	305	305	305	cm	
Длина рулона	30	60	250	ml	
Прочность ткани					
Предел прочности на разрыв	275		275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	45		50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия			9	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим			-30	°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим			70	°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.