

WINDTEX 70

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Rüzgar kırıcılar, Mesh Kumaşlar, üstü açık kapaklar

Özellikler	Değerler			Birimler	Standartlar
	Çözgü				
	Atkı				
Genel hususiyeti					
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den				
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı				
Yüzey Kaplaması	2 sides lacquered				
Ağırlık	460			g/m ²	ISO 3801
Rüzgar verimliliği	72			%	XP G39-100-3
Çarpan katsayısı	1.4				
Gözeneklilik	36			%	
Enleri	305	305	305	cm	
Parça boyları	30	60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	45	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	{24h}

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

