

# WINDTEX 70

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Rüzgar kırıcılar, Mesh Kumaşlar, üstü açık kapaklar

Özellikler	Değerler			Birimler	Standartlar
	Çözgü				
	Atkı				
<b>Genel hususiyeti</b>					
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den				
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı				
Yüzey Kaplaması	2 sides lacquered				
Ağırlık	460			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Rüzgar verimliliği	72			%	XP G39-100-3
Çarpan katsayısı	1.4				
Gözeneklilik	36			%	
Enleri	305	305	305	cm	
Parça boyları	30	60	250	ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	45	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	{24h}

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

