

WINDTEX 70

Ficha técnica

Uso recomendado : Cortaviento, Malla sombreadora, Over top covers

Características	Valores			Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama			
Características generales					
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den				
Revestimiento	PVC Lowick coating both side				
Acabado	2 sides lacquered				
Peso		460		g/m ²	ISO 3801
Eficacia contra el viento		72		%	XP G39-100-3
Coefficiente multiplicador	1.4				
Porosidad		36		%	
Anchos	300	300	300	cm	
Longitudes de corte	30	60	250	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	275	275		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	45	50		daN	DIN 53.363
Adherencia	9			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30			°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70			°C	(24h)

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.