

WINDTEX 70

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Frangivento, Frangivista, Over top covers

Caratteristiche	Valori			Unità	Normative
	Ordito	Trame			
Caratteristiche generali					
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den				
Spalmatura	PVC Lowick coating both side				
Finizione	2 sides lacquered				
Peso		460		g/m ²	ISO 3801
Riduzione del vento		72		%	XP G39-100-3
Fattore moltiplicatore	1.4				
Porosità		36		%	
Altezze	305	305	305	cm	
Lunghezza di taglio	30	60	250	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	275	275		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	45	50		daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza		9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo		-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

