

# WINDTEX 70

## Технические условия

Рекомендованное использование : Ветрозащита, Сетки, Верхние крыши

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основа	Уток			
<b>Общие характеристики</b>					
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den				
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон				
Лак	Двухсторонний лак				
Вес	460			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Ветровая эффективность	72			%	XP G39-100-3
Коэффициент умножения	1.4				
Пористость	36			%	
Ширина ткани	305	305	305	cm	
Длина рулона	30	60	250	ml	

## Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	275	275		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	45	50		daN	DIN 53.363
Адгезия	9			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30			°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70			°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

