ARCHITEKTURA

LAC 720 SLF, LAC 950 SLF
LAC 1050 SLF, LAC 1050 SLF BO

ZASTOSOWANIE :
ARCHITEKTURA NAPINANA

LAC 720 SLF

TYP BUDOWLI I

12 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania warunków gwarancji

FINITION CLEANGARD SLF
WELDABLE PVDF

Zgrzewalny obustronnie, lakierowany PVDF

720 g/m²

M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

3m

7310

3.00 m x 60-250 mb

	75	Odbicie energii słonecznej (%)	15	Pochłanianie energii słonecznej (%)
Gtot EXT	0.08	Współczynnik słoneczny kombinacji tkaniny+referencja szklenia C	15	Przeświecalność (%) XP-T 54199

LAC 950 SLF

TYP BUDOWLI II

15 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania warunków gwarancji

FINITION CLEANGARD SLF
WELDABLE PVDF

Zgrzewalny obustronnie, lakierowany PVDF

950 g/m²

M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

3m

7310

3.00 m x 60-200 mb

	76	Odbicie energii słonecznej (%)	16	Pochłanianie energii słonecznej (%)
Gtot EXT	0.07	Współczynnik słoneczny kombinacji tkaniny+referencja szklenia C	12	Przeświecalność (%) XP-T 54199

NASZE PRODUKTY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, ABY TRWAĆ DŁUŻEJ

Gama produktów SLF wykorzystuje wzmocnione formuły, optymalizujące wytrzymałość na wpływ środowiska.

Zmiany temperatury, względnej wilgotności, ekspozycji na promieniowanie UV będą miały mniejszy wpływ na starzenie się tkanin.

SYSTEM LOWICK

Unikalne dla Dickson specyficzne wykończenie zapobiegające wnikaniu pleśni przez włoskowatość.

Tkanina ma dłuższą żywotność oraz zachowuje swój oryginalny wygląd.

Klasyczne powlekanie

Wnikanie wilgoci

System LOWICK - Dickson

Całkowita impregnacja włókien

WYKOŃCZENI OBUSTRONNE

FINITION CLEANGARD SLF WELDABLE PVDF

Wykończenie lakierem Cleangard czyni powierzchnię gładszą i mniej podatną na zabrudzenia I stanowi ochronę przed warunkami atmosferycznymi

AVANTAGES

- Odporny na warunki pogodowe
- Dłuższa żywotność
- Łatwiejszy w czyszczeniu
- Elastyczność
- Bardzo dobra zgrzewalność
- Gładsza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA ORAZ ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA

Standardowy lakier

PRZED PO CZYSZCZENIU

Lakier PVDF
Cleangard SLF

PRZED PO CZYSZCZENIU

STARZENIE SIĘ PRODUKTU

Ta gama produktów została poddana testom przyspieszonego starzenia (3750 godzin - co odpowiada okresowi 15 lat na południu Francji) w najlepszych laboratoriach i wykazano, że zachowuje wysoką wydajność mechaniczną przy bardzo niewielkiej zmianie estetycznego wyglądu materiału.

Dostarczone dane dotyczące starzenia pochodzą z badania, którego celem była ocena zachowań fotostarzenia i trwałości za pomocą przyspieszonego sztucznego naświetlania w komorze SEPAP 12/24 zgodnie z przepisami normy EN 16472: 2014.

ZAPROJEKTOWANE I PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość waszych produktów, odporność zgrzewów wykonanych na gamie SLF była testowana przez 24 godziny w temperaturze 70 ° na każdej produkcji w celu symulacji ekstremalnych warunków.

KOMOFRT TERMICZNY I WIZUALNY

Wersja Black-Out*

Maksimum komfortu termicznego

**LAC 1050 SLF-BO*

Klasyczna wersja SLF **

Komfort cieplny i świetlny

***LAC 720 SLF - 950 SLF - 1050 SLF*

ZALETA ESTETYCZNA: REGULARNE KOLORY PRZEZ PRZEJRZYSTOŚĆ

Oprócz surowców wybieranych ze względu na ich regularność, każda z naszych produkcji poddawana jest pomiarom wizualnym oraz porównawczym w celu zapewnienia ich jednorodności.

(zaobserwowana średnia zmian kolorów (delta E) jest mniejsza od 0.6)

	LAC 720 SLF	LAC 950 SLF	LAC 1050 SLF*	LAC 1050 SLF BO*
			** to nie są standardowe produkty, produkcja specjalna*	
Nośnik	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Szerokość	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
Powlekanie	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Wykończenie	Cleangard **PVDF** obustronnie	Cleangard **PVDF** obustronnie	Cleangard **PVDF** obustronnie	Cleangard **PVDF** obustronnie
Waga całkowita	720 g/m²	950 g/m²	1050 g/m²	1050 g/m²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421	260/250 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363	32/28 daN	55/50 daN	55/50 daN	55/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411	10 daN / 5 cm	12 daN / 5 cm	12 daN / 5 cm	12 daN / 5 cm
Wydłużenie pod obciążeniem (Osnowa/ Wątek) > NF EN 15619	< 1% / <2%	< 1% / <2%	< 1% / <2%	< 1% / <2%
Odkształcenie resztkowe (Osnowa/ Wątek) > NF EN 15619	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS	M2 B1 / BS
	SCTEX.FR/L720SLF	SCTEX.FR/L950SLF	SCTEX.FR/L1050SLF	SCTEX.FR/L1050SLFBO

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy posiadają one obowiązujące dane, weryfikując najnowszą kartę techniczną dostępną na stronie ***www.dickson-coatings.com***

Niech przemówi wasza wyobraźnia ...

tkaniny Dickson Coatings dostosowują się do każdego rodzaju kształtów i pomogą Ci stworzyć unikalne, nowoczesne kreacje.

RESOURCE

Produkty PVC Dickson
nadają się do recyklingu

SYSTEM LOWICK

MADE IN FRANCE

RESOURCE

FINITION CLEANGARD SLF

WELDABLE PVDF

REACH COMPLIANCE

vinyl plus

COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DICKSON COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

DNV·GL

ISO 9001=ISO 14001