

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-261247

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller	SAINT CLAIR TEXTILES 415, avenue de Savoie F-38110 Saint Clair de la Tour
Art des Prüfmaterials	-Polyestergewebe, beschichtet mit Acrylpolyurethan- Farbe: weiß
Bezeichnung des Prüfmaterials	„JETTEX CLASSIC“
Probenahme	durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	31.08.2031
Ergebnis	Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 10, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand
PN 44870: „JETTEX CLASSIC“ Farbe: weiß

- Polyestergewebe, beschichtet mit Acrylpolyurethan -

Seite A: etwas glatter

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

 Dicke $\approx 0,32$ mm Flächengewicht ≈ 275 g/m²

Alle von der Prüfstelle ermittelten Werte sind als solche gekennzeichnet. Nicht gekennzeichnete Angaben (inklusive der Materialbezeichnung) sind Herstellerangaben. Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#2246: Beflammung der Seite A in Kettrichtung

#2247: Beflammung der Seite B in Kettrichtung

#2248: Beflammung der Seite A in Schussrichtung

4. Prüfdatum

KW 38 in 2026

5. Versuchsergebnisse

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)



Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#2246	#2247	#2248	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	---	---		
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	---	---		
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	40	40	40	---	---		cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:12	0:05	0:08	---	---		min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:05	0:04	0:05	---	---		min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	---	---	---	---	---		min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	---	---		min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.				min:s
8	Umfang vereinzelte abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---		
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---				
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	X 0:21			---	---		min:s
11	Umfang							

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#2246	#2247	#2248	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	---	---	
12	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾ stetig abfallende Probenteile ²⁾	X ---	--- ---	--- ---			
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)</u>	0:04	./.	./.	---	---	min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	---	---	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	0:45	0:45	0:40	---	---	min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.			min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.			min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---			
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---			
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---			
21	Flammenlänge	---	---	---			cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.			min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---			
24	<u>Ort des Auftretens</u> Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---			
25	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---			
26	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---			
27	Probenrückseite ²⁾	---	---	---			
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	21	9	21	---	---	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3			
31	<u>Restlängen</u> : Einzelwerte ³⁾ Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4	58 57 52 56	66 64 61 60	58 61 60 59	---	---	cm cm cm cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	56	63	60	---	---	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---	
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	111	111	113	---	---	°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	07:27	09:45	10:00	---	---	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3			
37	Bemerkungen: keine						

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Aufgrund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#2246	#2247	#2248	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	---	---	
1	Mittlere Restlänge	56	63	60	---	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	111	111	113	---	---	°C
3	Rauchdichte	21	9	21	---	---	%min
4	Bemerkungen: -keine-						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise


- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.
- Bei der Beurteilung wurden keine Messunsicherheiten der Messergebnisse betrachtet.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.


Fladungen, den 15.09.2026

Sachbearbeiter:


(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)




Leiter der Prüfstelle:


(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Ende des Berichts

Brandschachtprüfung #2246




Messdaten

#2246, PN44870: A + L

max. Rauchtemperatur: 111°C, Rauch-Integral: 21%min

Restlänge: 56 cm



Brandschachtprüfung #2247




Messdaten

#2247, PN44870: B + L

max. Rauchtemperatur: 111°C, Rauch-Integral: 9%min

Restlänge: 63 cm



Brandschachtprüfung #2248




Messdaten

#2248, PN44870: A + Q

max. Rauchtemperatur: 113°C, Rauch-Integral: 21%min

Restlänge: 60 cm



**Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
 - freihängend
 - Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung
4. **Prüfdatum** KW 37 in 2026
5. **Versuchsergebnisse**

PN 44870: Beflammung der Seite B in Kette	Flächenbeflammung						Kantenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	3	3	3	3	3	--	1	--	--	--	--	--	
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	10	9	10	10	10	--	7	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	10	11	11	12	12	--	7	--	--	--	--	--	s
Selbstverlöschten der Flammen ¹⁾	15	15	15	15	15	--	8	--	--	--	--	--	s
Ende des Glimmens ¹⁾	19	18	18	20	18	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 9cm.													

PN 44870: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	A/K	A/S	B/S	--	--	--	A/K	A/S	B/S	--	--	--	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	--	3	3	3	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	6	8	10	--	--	--	9	10	9	--	--	--	cm
Zeitpunkt	5	7	9	--	--	--	9	8	10	--	--	--	./.
Selbstverlöschten der Flammen ¹⁾	6	8	10	--	--	--	14	12	15	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	8	18	./.	--	--	--	17	./.	17	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	sehr stark						sehr stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2cm H 9cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe K: Kette / S: Schuss

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens**

Das geprüfte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit.

-----Ende der Anlagen-----