

**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013*****CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013*****Commanditaire**
*Sponsor*DICKSON SAINT CLAIR SARL
415 avenue de Savoie
38110 LA TOUR DU PIN CEDEX
France**Elaboré par**
*Prepared by*Laboratoire national de métrologie et d'essais
Laboratoire de Trappes
29 avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
France**N° de l'organisme notifié**
*Notified Body No*Notification par l'Etat Français auprès de la
Commission Européenne sous le N° 0071**Nom du produit**
Product name

JET TEX

N° de rapport de classement
Classification report No

P160018

Numéro d'émission
Issue number

DE/3

Date d'émission
*Date of issue*18/08/2016
2016/08/18Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à JET TEX conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1+A1 : 2013.
This classification report defines the classification assigned to JET TEX in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1+A1 : 2013.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL

Le produit, JET TEX, est défini comme (EN 14716 - Plafonds tendus - Exigences et méthodes d'essai).
The product, JET TEX, is defined as a stretched ceiling (EN 14716 - Stretched ceilings):

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, JET TEX, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, JET TEX, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor's name and address)</i>	DICKSON SAINT CLAIR SARL 415 avenue de Savoie 38110 LA TOUR DU PIN CEDEX France
Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	JET TEX
Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i>	Toile polyester avec enduction acrylique/polyuréthane ignifugée dans la masse. <i>Polyester fabric with acrylic / polyurethane coating, fireproofed in the mass.</i>
Masse surfacique support textile : <i>(Mass per unit square textile support)</i>	135 g/m ² ± 10 %
Masse surfacique enduction : <i>(Mass per unit square meter of coating)</i>	140 g/m ² ± 10 %
Epaisseur support textile : <i>(Thickness textile support)</i>	0.25 mm ± 10%
Epaisseur enduction : <i>(Thickness of coating)</i>	0.004 mm ± 10 %
Couleur : <i>(Colour)</i>	Blanc <i>White</i>
Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i>	Oui <i>Yes</i>
Condition finale d'utilisation : <i>(End use condition)</i>	Toile tendu sur chassis <i>Fabrics stretched on frame</i>

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI
TEST REPORTS

Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i>	Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i>	N° du rapport <i>Report n°</i>	Méthode d'essai et date/règles du domaine d'application et date <i>Test method and date/rules of scope and date</i>
LNE	DICKSON SAINT CLAIR SARL 415 avenue de Savoie 38110 LA TOUR DU PIN CEDEX France	P160018 - DE/1	NF EN ISO 11925-2 (2013)
LNE	DICKSON SAINT CLAIR SARL 415 avenue de Savoie 38110 LA TOUR DU PIN CEDEX France	P160018 - DE/2	NF EN 13823 : 2015

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3.2. RESULTATS D'ESSAI
TEST RESULTS

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit (usine) <i>Product (factory)</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / <i>Results</i>	
				Paramètre continu Moyenne (m) <i>Continuous parameter Average (m)</i>	Paramètres conformité <i>Conformity parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	JET TEX	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s <i>Flame application time 15 s</i> <i>F_s ≤ 150 mm</i>	-	Oui <i>Yes</i>
			Temps d'exposition du brûleur 30 s <i>Flame application time 30 s</i> <i>F_s ≤ 150 mm</i>	-	Oui <i>Yes</i>
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre <i>Flaming droplets</i> <i>Ignition of the filter paper</i>	-	Non <i>No</i>
NF EN 13823	JET TEX	3	FIGRA 0,2MJ (W/s)	8	-
			FIGRA 0,4MJ (W/s)	8	-
			LFS	-	Oui <i>Yes</i>
			THR 600s (MJ)	1.2	-
			SMOGRA (m ² /s ²)	23	-
			TSP 600s (m ²)	59	-
			FDP ≤ 10 s	-	Non <i>No</i>
			FDP > 10 s	-	Non <i>No</i>

(-) signifie : non applicable
means : no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1+A1 : 2013.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1+A1 : 2013.

4.2. CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, JET TEX, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, JET TEX, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

B

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is :

s2

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :

The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

d0

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is :

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>	Production de fumées <i>Smoke production</i>	Gouttes enflammées <i>Flaming droplets</i>
B	s2	d0

Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i>	B-s2,d0
--	----------------

Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account.

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions:

- sans substrat,
- without substrate,
- ou avec substrat classé A1 ou A2 et une lame d'air de 80 mm minimum, maintenu tendu à la périphérie par un système de maintien mécanique.
- or with substrate classified A1 or A2 and a minimum airgap of 80 mm, kept under tension at its edges by a fastening mechanical.

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 18 août 2016
Trappes, 18th of August 2016



Le Responsable de l'essai
The Responsible for test

Guillaume LE GOFF