

## 1 Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à « **JET UP** » (tel que décrit par le commanditaire) conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 :2007 + A1 : 2009

### **CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007 + A1:2009**

<b>Commanditaire:</b>	<b>DICKSON COATINGS 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR FRANCE</b>
<b>Elaboré par :</b>	<b>IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex - FRANCE</b>
<b>N° du laboratoire notifié</b>	<b>0072</b>
<b>Nom du produit :</b>	<b>JET UP</b>
<b>N° du rapport de classement :</b>	<b>N° 18-03070 L</b>
<b>Numéro d'émission :</b>	<b>1</b>
<b>Date d'émission :</b>	<b>4 décembre 2018</b>

Ce rapport de classement comprend quatre pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

## 2 Description du produit :

### 2.1 Nature et application d'utilisation finale :

Le produit « **JET UP** » (tel que décrit par le commanditaire) est défini comme un plafond tendu tel que décrit dans la norme EN 14716 : 2004.

### 2.2 Description du produit :

Le produit « **JET UP** » (tel que décrit par le commanditaire), est décrit ci-dessous ou dans les rapports fournis en appui du classement détaillé en 3.1 :

Tissu polyester avec enduction acrylique/polyuréthane ignifugée dans la masse sur les deux faces et avec vernis de finition sur face endroit

Masse surfacique annoncée : 280 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur annoncée : 330 µm

Coloris : Blanc

## 3 Rapport et résultats en appui de ce classement :

### 3.1 Rapports:

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N° rapports d'essai	Méthodes d'essai
IFTH Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex France	DICKSON COATINGS 415 Avenue de Savoie 38110 Saint Clair de la Tour FRANCE	N° 18-03070 <sub>E1-V2</sub> daté du 04/12/2018	NF EN ISO 11925-2:2013 NF EN 13823: 2013

**3.2 Résultats:**

Méthode d'essai	Paramètre	Nombre d'essai	Résultats	
			Paramètre continu Moyenne (m)	Paramètre conformité
EN ISO 11925-2 Application par la face Exposition 30s Sur face vernie  Gouttelettes/particules enflammées	Fs ≤ 150mm en 60s	6	/	CONFORME
	Inflammation papier filtre		/	NON
EN ISO 11925-2 Application par la face Exposition 30s Sur face non vernie  Gouttelettes/particules enflammées	Fs ≤ 150mm en 60s	6	/	CONFORME
	Inflammation papier filtre		/	NON
EN 13823* Sur face vernie	FIGRA <sub>0.2MJ</sub> (w/s) FIGRA <sub>0.4MJ</sub> (w/s) THR <sub>600</sub> (MJ) LFS coté	3	0.0 0.0 0.3 /	/ / / NON ATTEINT
	SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) TPS <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )		8,0 46,0	/ /
	LDP <sub>f&lt;10s</sub> LDP <sub>f&gt;10s</sub>		/ /	NON NON

\*Monté sur cadre métallique avec cavité ventilée d'une largeur de 80 mm à l'arrière de l'éprouvette conformément au chapitre 4.1.1.3-b de la norme EN 14716 : 2004, les côtés les plus éloignés de l'angle et les espaces situés derrière chaque aile étant laissées ouvertes.

#### 4 Classement et domaine d'application direct :

##### 4.1 Référence de classement :

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 :2007 + A1 :2009

##### 4.2 Classement :

Le produit « **JET UP** » (tel que décrit par le commanditaire) a été classé en fonction de son comportement au feu : **B**

Le classement supplémentaire en relation avec la production fumée est : **s 1**

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est : **d 0**

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sols et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :

Comportement au feu		Production de fumée			Gouttelettes/particules enflammées	
<b>B</b>	-	<b>s</b>	<b>1</b>	-	<b>d</b>	<b>0</b>

**CLASSEMENT DE REACTION AU FEU : B – s 1 – d 0**

##### 4-3 Domaine d'application :

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :



Composition :	Tissu polyester avec enduction acrylique/polyuréthane ignifugée dans la masse sur les deux faces et avec vernis de finition sur face endroit
Masse surfacique :	280 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur :	330 µm
Coloris :	Blanc

Le classement est valable pour les conditions d'utilisations finales suivantes : plafond tendu monté avec lame d'air, la face vernis orientée vers l'intérieur de la pièce.

##### 5 Limitation :

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification type du produit.

Le laboratoire d'essai n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, bien qu'il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à essai.

Rapport	Désignation	Signature*	Date
Préparé par :	Sophie GUINAMAND Ingénieur Tests et Essais		4 décembre 2018
Approuvé par :	Jean-Marc ORAISON Responsable Règlementation Feu Produits de Construction		4 décembre 2018

\* Pour et au nom de **I.F.T.H.**