



Ecully, le 21/03/2017

DICKSON SAINT CLAIR

Mme PATET Angélique
415 AVENUE DE SAVOIE
ST CLAIR DE LA TOUR
38357 LA TOUR DU PIN CEDEX
FRANCE

Nos références : DL161220-009

RAPPORT D'ESSAI N° 17-00472-2 E1 - V1

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

OBJET DE LA DEMANDE

Réf. Client :	Date de demande : 20/12/2016
Commande client : signé	Echantillons reçus le : 03/03/2017
Objet :	N° CE/CL :
	N° CQ : CQ 1051

REFERENCE(S) ECHANTILLON(S)

17-00472-002 : LAC 640

Ce rapport a été validé électroniquement conformément aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025

Siège Social : 14 rue des Reculettes - 75013 PARIS ● Tél : +33 (0)1 44 08 19 00 ● Fax : +33 (0)1 44 08 19 39 ● www.ifth.org
SIRET 433 430 832 00108 - NAF 7219Z - TVA : FR 39 433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRETE DU 14 AVRIL 2000)

DETAILS DES RESULTATS

17-00472-002

LAC 640

 Automobile - Combustibilité horizontale
 NF ISO 3795 (Février 1990)

Essai effectué sous couvert de l'accréditation COFRAC

CONDITIONS OPERATOIRES

Utilisation de la grille : Oui

Temps de contact de la flamme : 15 s

Durée du conditionnement : >24 h

Dimension des éprouvettes : 356 x 100 x 0.5 mm

Site de réalisation de l'essai : Ecully

Date de l'essai : 16/032017

RESULTATS

Eprouvette 1

Sens de l'éprouvette testée

Sens longitudinal

Durée d'inflammation après le premier repère

166 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
91.8 mm/min

Eprouvette 2

Sens de l'éprouvette testée

Sens transversal

Durée d'inflammation après le premier repère

179 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
85.1 mm/min

Eprouvette 3

Sens de l'éprouvette testée

Sens longitudinal

Durée d'inflammation après le premier repère

293 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
52 mm/min

Eprouvette 4

Sens de l'éprouvette testée

Sens longitudinal

Durée d'inflammation après le premier repère

277 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
55 mm/min

Eprouvette 5

Sens de l'éprouvette testée

Sens longitudinal

Durée d'inflammation après le premier repère

201 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
75.8 mm/min

Eprouvette 6

Sens de l'éprouvette testée

Sens longitudinal

Durée d'inflammation après le premier repère

197 s

Longueur carbonisée à partir du premier repère

254 mm

Vitesse de combustion
77.4 mm/min

COMMENTAIRES

Eprouvettes 1 et 2 : coloris blanc

Eprouvettes 3 et 4 : coloris orange

Eprouvettes 5 et 6 : coloris bleu

La méthode d'essai est proche de celle de la DIN 75200 : seule l'utilisation de fils de maintien de l'éprouvette diffère entre les deux méthodes

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON ANNONCEE PAR LE CLIENT

17-00472-002	LAC 640
Composition	Tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces / Polyester fabric with PVC coating on both sides
Masse surfacique annoncée	640 g/m ²
Epaisseur annoncée	0.5 mm
Coloris	Blanc/Orange/Bleu ; White/Orange/Blue

Cedric ROSSARD
Responsable UAP

I.F.T.H. service clientèle

Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY CEDEX
FRANCE
SIRET 433 430 832 00017

Nombre de pages : 3 Annexes : 0

Portée disponible sur :
www.cofrac.fr



Accréditations N°:
Ecully 1-0101
Saint-Priest-en-Jarez 1-5688

Lors de la traduction en langue étrangère des rapports d'essais, rapports d'interprétations, commentaires, avis ou observations, seule la version en langue française fait foi.
« Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification. Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH. »

* Fin du rapport *